



Les Royes
07130 Chateaubourg
Tel:04 75 81 05 19 Fax:04 75 80 03 52

Granulats : 0/20 C **Utilisateur :** Contrôle Interne
Péetrographie : Calcaire Massif
Elaboration : Concassé

Contrôleur	Laboratoire Saint Priest 6. rue Louis Gattefossé 69802 Saint Priest
Prélèvement n° C4199505	prélevés le 17/07/2024
Classe granulaire	0/20 mm
Origine	Stock Carrière
Mode	Standard
Fait par	BERTHIER
Observations internes	
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Coefficient de courbure (CC)	1.0	1.8	6.0	±0	SNCF
Coefficient d'uniformité (CU)	4	21		0	SNCF
Evaluation des fines - Essai au bleu de méthylène		2.5 g	2.5	0.5	EN 933-9
Teneur en eau par séchage en étuve venté (W)		1.1 %			EN 1097-5

Analyse granulométrique

Masse	humide	4261 g	sèche	4215 g
Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	Incertitude
31.500	100	100	100	±1
25.000		100		0
22.400		98		0
20.000	85	93	99	±3
16.000		78		
10.000	55	57	85	±3
8.000		48		0
6.300		41		4
5.000		36		0
4.000	35	35	65	±4
2.000	22	22	50	±4
1.000	15	15	40	±0
0.500	10	10	35	±2
0.250		7		0
0.125		6		0
0.063	4.0	4.4	10.0	±0

